

Dane techniczne

Zawartość składników stałych (ASTM, D1644/a)	około 67 % wagowo / około 58 % objętościowo
Elastyczność (20 st.C)	200 %
Gęstość (20 st.C) (ASTM, D1475)	1,26 g/cm ³
Grubość powłoki	około 635 µm na mokro = około 365 µm na sucho
Następne powłoki alkidowe o wysokim połysku, dyspersyjne farby akrylowe o wysokim lub satynowym połysku	w razie potrzeby po min. 12 godz. nakładać emalie
Temperatura zapłonu	produkt niepalny
Zalecana grubość suchej powłoki przy zużyciu 800 g/m ²	min. 300 µm we wszystkich miejscach powłoki
Połysk	jedwabisty połysk
Okres przechowywania w pojemnikach w chłodnych, suchych i niemrożonych miejscach	24 miesiące, przechowywany w oryginalnych
Standardowe kolory	11 kolorów firmowych