



**BOLL**

*Przetrzymaj każde auto!*

## SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa służy do wypełniania zarówno dużych jak i małych ubytków. Idealnie nadaje się do szlifowania mechanicznego oraz ręcznego. Posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju zagruntowanych a także niezagruntowanych powierzchni. Kolor: jasno żółty.

### **Sposób użycia:**

Dokładnie przeszlifować, oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte szpachlówką. Wybraną ilość szpachlówki wymieszać z odpowiednią ilością utwardzacza określoną na opakowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki utwardzacza. Nakładać za pomocą szpachelki przez 4-6 min. w temp. 20°C. Czas schnięcia wynosi 20-30 min w temp. 20°C.

**Szlifowanie wstępne:** P80-P120

**Szlifowanie wykańczające:** P120-P240

**UWAGA:** Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.

### **Stosowane podłoża:**

- stal
- stal ocynkowana
- aluminium
- laminaty poliestrowe
- stare powłoki lakierowe

### **Właściwości fizyczne:**

zapach:	charakterystyczny
gęstość przy 20°C:	1,79 – 1,83 g/cm <sup>3</sup>
temperatura wrzenia:	130-150 °C
temperatura zapłonu (dla styrenu):	32°C
temperatura samozapłonu:	490 °C
granice wybuchowości (dla styrenu):	
	górna: 6,1 % obj.
	dolna: 1,1 % obj.
rozpuszczalność w wodzie:	bardzo słaba
lepkość:	348000 – 388000 mPas
zawartość LZO:	206 g/l (dopuszczalna: 250 g/l)

### **Uwagi:**

*Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.*