

Dane techniczne

Zawartość składników stałych	około 58 % wagowo / około 48 % objętościowo
Elastyczność (20 st.C)	200 %
Gęstość (20 st.C)	1,2 g/cm ³
Grubość powłoki	około 310 µm na mokro = około 150 µm na sucho
Następne powłoki alkidowe o wysokim połysku, dyspersyjne farby akrylowe o wysokim lub satynowym połysku	w razie potrzeby po min. 6 godz. nakładać emalie
Temperatura zapłonu	produkt niepalny
Zalecana grubość suchej powłoki przy zużyciu 400 g/m ²	min. 150 µm we wszystkich miejscach powłoki
Połysk	jedwabisty mat
Okres przechowywania w pojemnikach w chłodnych, suchych i niemrożonych miejscach	24 miesiące, przechowywany w oryginalnych
Standardowe kolory	zgodnie z kartą kolorów