

Producent specjalistycznych wyrobów lakierowych. Dystrybutor produktów Benda-Lutz Austria.

PPHU "YUMA" Zbigniew Kreczko tel/fax **+48 33 8513 425**

43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 43 www.yumakreczko.com.pl kreczko@yumakreczko.com.pl



Utwardzacz-rozcieńczalnik do emalii samochodowych

opakowania: 0.25 , 1 , 5 ltr



PKWiU 24.30.12-70

AKADUR Z



Charakterystyka i własności:

AKADUR Z - jest nowoczesnym utwardzaczem opracowanym specjalnie do emalii alkidowych do renowacyjnego malowania samochodów. Zastosowanie synergicznie działającej mieszaniny izoforonotoluenodwuzocjanianowej z odpowiednio dobranym zestawem rozpuszczalników gwarantuje optymalny technologiczny czas aplikacji powstałej mieszaniny Autorenolak Akadur Z jak **4:1**, a otrzymana powłoka lakierowa ma przewagę nad tradycyjną w:

- > znacznie skróconym czasie schnięcia, pyłosuchść już od 1 godz.,
- > znacznie poprawionym połysku i rozlewności,
- > znacznie zwiększonej twardości, nawet o 70%,
- > wygodzie stosowania - mieszanina nadaje się od razu do natrysku pistoletem bez dalszego rozcieńczania - czas życia mieszanki nawet do 48 godz. przy szczelnym zamknięciu.

Podstawowe parametry Akaduru Z

Lepkość wg kubka Forda nr 4	ok. 25 s	Pyłosuchość	min. 1 godz.
Gęstość	ok. 0,93 g/cm ³	Schnięcie 20°C	max. 4 godz.
Temp. zapłonu	min. 30°C	Sucha masa	min. 20% wag.
Rozpuszczalnik	Akasol, Renosol	Granice wybuch.	1,0-10,8% obj.

Dwa w jednym: utwardzacz - rozcieńczalnik Akadur Z, może być stosowany do przyspieszonego sieciowania innych układów alkidowych i akrylowych, po uprzednim teście znoszenia się i empirycznym ustaleniu wzajemnych proporcji. Rozcieńczalnik zawarty w Akadur Z stanowi mieszaninę węglowodorów alifatyczno-aromatycznych eteroestrów alifatycznych. Działanie korekcyjne Akadur Z na parametry użytkowe uzyskanych powłok lakierniczych przejawia się także w sumarycznej odporności i zwiększeniu żywotności eksploatowanych karoserii.

ZALECENIA:



Zmieszać 1 puszkę 1litr emalii ftalowo-karbamidowej Autorenolak z 1 puszką 0,25l utwardzacza Akadur Z (przy mniejszej ilości zachowując proporcję objętościową 4:1). Otrzymana mieszanina posiada lepkość wg kubka Forda nr 4 w 20°C ok. 25 s i nadaje się od razu do natrysku pistoletem pneumatycznym o dyszy 1,4-1,6 mm przy ciśnieniu roboczym 3,5-5 bar lub pistoletem hydrodynamicznym o dyszy 1,6-1,8 mm i ciśnieniu jw.

Lakiernicy, którzy preferują niższe lepkości mieszaniny roboczej emalii, mogą dodać jeszcze rozcieńczalnika do wyrobów ftalowo-karbamidowych ogólnego stosowania RF-04, Renosol, lub

najlepiej akrylowego rozcieńczalnika AKASOL produkcji YUMA Cieszyn z zestawu AKA BC. Czas życia (potlife), wymieszanej z utwardzaczem emalii wynosi minimum 4 godz. Przy szczelnym zamykaniu opakowań lepkość przez dalsze 48 godz. wzrasta o kilka sekund bez wpływu na parametry przezczepności powłoki. Jednakże w/w należy traktować jako informacje na ryzyko użytkownika - powód - Akadur Z jest izocjanianem wrażliwym na wilgoć. Sposób nanoszenia powłok lakierowych, czas ich aklimatyzacji, ilość warstw itp. zgodnie z zaleceniami producentów Autorenowalaków. Jest to najczęściej zalecenie malowania 2-3 warstw krzyżowo, metoda mokro na mokro, w odstępach aklimatyzacyjnych 10-15 min. w temp. 20°C, z zachowaniem czystości pomieszczenia i powietrza od pyłów, z uprzednim odtłuszczeniem i przeszlifowaniem powłok poddanych malowaniu renowacyjnemu.

OKRES GWARANCJI

Producent udziela na utwardzacz-rozcieńczalnik Akadur Z gwarancji 6 miesięcy, pod warunkiem przechowywania w pomieszczeniach magazynowych w temp. 5-25°C, z zabezpieczeniem od wilgoci, promieni słonecznych, opadów atmosferycznych i warunków zimowych. Utwardzacz po otwarciu powinien być szybko zużyty ze względu na wrażliwość na wilgoć.

Pozytywna ocena Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie nr B - 115/95

ZALECENIA BHP I P.POŻ

Akadur Z jest produktem palnym, lotnym, szkodliwym dla zdrowia przez wdychanie i kontakt przez skórę. Prace należy prowadzić w odzieży ochronnej, a natrysk mieszanki - w masce ochronnej, chronić oczy, chronić wyrób przed dziećmi.

Prace lakiernicze w pomieszczeniach prowadzić pod warunkiem dobrej wentylacji lub przewietrzenia. Nie wylewać wyrobu do kanalizacji. Podczas pracy przestrzegać podstawowych zasad i przepisów bhp i p.poż.

Podane informacje i dane mają ułatwić prace użytkownikom wyrobu, oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wierze, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach.



Producent i dystrybutor życzą PP Klientom wiele zadowolenia z zastosowania utwardzacza - rozcieńczalnika do emalii samochodowych.

