

KARTA TECHNICZNA LAKIER BEZBRWNY MS AUTOMAXXX

Aktualizacja: 01.08.2010r

1. OPIS PRODUKTU

LAKIER BEZBARWNY MS Automaxxx cechuje bardzo dobra rozlewalność, odporność na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz silne uderzenia. Lakier ten zalicza się do szybkich lakierów, dlatego też przy malowaniu nim dużych powierzchni zalecany jest utwardzacz standardowy.

Jest to lakier bezbarwny współpracujący ze wszystkimi lakierami bazowymi dostępnymi na rynku a także z bazami wodnymi. Występuje w wersji z utwardzaczem NORMALNYM lub SZYBKIM.

2. WŁASNOŚCI I ZALETY

LAKIER BEZBARWNY MS Automaxxx charakteryzuje się bardzo dużym połyskiem i łatwością nanoszenia, doskonale dają się polerować.

W okresie zimowym przy aplikacji w niedostatecznie dogrzanych pomieszczeniach zalecane jest stosowanie utwardzacza szybkiego.

3. PROPOZYCJE MIESZANIA

Lakier Akrylowy Bezbarwny MS Automaxxx – 100

Utwardzacz do lakieru MS Automaxxx – 50

Rozpuszczalnik Akrylowy Automaxxx– 10-15% masy lakieru z utwardzaczem.

4. CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZACZEM

Przy zastosowaniu utwardzacza standardowego:

ok. 3 godz. w temperaturze 20°C

5. WARUNKI NANOSZENIA

Lepkość natryskowa, dysza pistoletu, ciśnienie robocze:

DIN 4/20°C 19-20 s, Ø1.3÷1.4mm, 3÷4 bar

Po dodaniu 10% – 15 % Rozcieńczalnika do wyrobów akrylowych:

DIN 4/20°C 15÷17 s, Ø1.3÷1.4mm, 3÷4 bar

6. ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH:

VOC = 521 g/L bez utwardzacza

VOC = Max. zaw. LZO w produkcie gotowym do użycia wraz z utwardzaczem 2K MS i rozcieńczalnikiem nie może przekroczyć 626 g/L

UWAGA!!!

Lakier Bezbarwny MS Automaxxx spełnia normy zawartości LZO zawarte w Dyrektywie UE. Zakwalifikowany jest do KAT B/5

KARTA TECHNICZNA LAKIER BEZBRWNY MS AUTOMAXXX

Aktualizacja: 01.08.2010r

7. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NANOSZENIU

Lakier bezbarwny nakłada się na uprzednio nałożoną i podsuszoną warstwę lakieru bazowego. Natryskiwać w systemie 2 pełnych w odstępach 10 – 15 minut pomiędzy warstwami, dzięki temu możemy bez obaw o tzw. spłynięcie lakieru nałożyć dwie pełne warstwy uzyskując tym samym głębie koloru i dostatecznie grubszą powłokę nawierzchniową.

8. CZAS SCHNIĘCIA

Pyłosuchość:
25 min w 20°C lub 5 min w 60°C

9. TWARDOŚĆ UŻYTKOWA

14 godz. w 20°C lub 45 min w 60°C.

10. POŁYSK

Połysk wyjściowy: 97°

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

12. KOLOR

Bezbarwny

13. CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Rozpuszczalnik do wyrobów akrylowych Automaxxx.

14. PRZEPISY BHP

Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu.

15. OPAKOWANIA

Lakier bezbarwny dostarczany jest w opakowaniach jednostkowych o pojemności 1L i 5L.