

ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA PROFILI ZAMKNIĘTYCH - GRAVIT 640

Opis:

ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA PROFILI ZAMKNIĘTYCH GRAVIT 640 - jest jednokomponentowym wyrobem woskowo-lanolinowym doskonale zabezpieczającym przed korozją. Ma dobre właściwości penetrujące w głąb szczelin, tworzy elastyczną, szczelną powłokę chroniącą przed działaniem wody i soli. Posiada bardzo dobre zdolności wypierające wilgoć z podłoża. Występuje również w opakowaniu aerozolowym.

Zastosowanie:

Środek GRAVIT 640 służy do zabezpieczania profili zamkniętych karoserii (takich jak: drzwi, maska, progi itp.).

Zasady postępowania:

Środek GRAVIT 640 wprowadza się do przestrzeni zamkniętych karoserii poprzez specjalnie istniejące otwory, za pomocą pistoletu pneumatycznego, pod ciśnieniem 3-6 bar, wyposażonego w odpowiednią końcówkę. Produkt można również rozprowadzić używając pędzla.

Nadmiar preparatu usuwa się benzyną lakową.

UWAGA!

Po użyciu GRAVIT 640 w aerozolu należy oczyścić zawór. W tym celu odwrócić pojemnik i rozpylać przez ok. 5s, aż zawór będzie pusty.

Czasy schnięcia:

Powierzchniowa suchość powłoki w zależności od grubości warstwy ok. 2-4 godz. w 20°C.

Reaktywność:

Nie oddziałuje na powłoki lakierowe.

Zawartość lotnych związków organicznych:

- nanoszony pistoletem natryskowym:

LZO dopuszcz. (kat. B/5) = 840g/L

LZO = 540g/L

- w aerozolu:

LZO dopuszcz. (kat. B/5) = 840g/L

LZO = 750g/L

Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodna z:

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007r. (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2007r) i Dyrektywą UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004r. Dyrektywą UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004r.

Kolor:

Brunatny.

Czyszczenie sprzętu:

Benzyna lakowa lub inny podobny rozpuszczalnik.

Teoretyczna wydajność:

1 litr Środka GRAVIT 640 pozwala na uzyskanie ok. 7.0 m² suchej warstwy o grubości 50µm.

Warunki i czas przechowywania:

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

Środek GRAVIT 640 : 24 miesiące w 20°C.

Środek GRAVIT 640 Spray: 12 miesięcy w 20°C.

Przepisy BHP:

Podane w Karcie Charakterystyki dla danego wyrobu.