



<http://www.cedar.com.pl>

CEKRYL W

PKWiU 24.30.11-50.10

Niekapliwa emulsyjna farba akrylowa -
wewnętrzna

Zastosowanie :

CEKRYL W przeznaczony jest do malowania ścian i sufitów w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, w tym ich elementów z tynku, betonu, kamienia, cegły i płyt kartonowo – gipsowych.

Opis wyrobu :

CEKRYL W jest farbą emulsyjną-akrylową charakteryzującą się dużą odpornością na działanie czynników atmosferycznych, wody, alkaliów, na ścieranie oraz długim czasem eksploatacji.

Posiada dobrą przyczepność do podłoży budowlanych, tworząc dobrze kryjące, gładkie, matowe powłoki. Jest przepuszczalny dla pary wodnej i gazów, a więc pod warstwą farby nie tworzy się woda kondensacyjna. **CEKRYL W** charakteryzuje się dużą odpornością na promieniowanie UV oraz na ścieranie. **CEKRYL W** jest farbą niekapliwą, która przy stosunkowo dużej lepkości charakteryzuje się dobrą rozlewnością i minimalnym rozpryskiem, dlatego nie zalecamy rozcieńczania go wodą. Ewentualne obniżenie lepkości można uzyskać przez zastosowanie szybkoobrotowego mieszadła mechanicznego, np.: przy zastosowaniu ręcznej wiertarki elektrycznej.

CEKRYL W posiada doskonałe zabezpieczenie przeciw powszechnie występującym bakteriom, grzybom, drożdżom, pleśniom oraz algom dzięki czemu jest szczególnie odporny na długotrwałe działanie wilgoci.



Dane fizyczne :

Kolor :	biały
Gęstość :	1,35 - 1,45 kg/dm ³
Czas schnięcia wstępnego :	2 - 3 godz. w temp. 20°C (przy wilgotności względnej 60 %)
Czas schnięcia całkowitego :	ok. 24 godz.
Lepkość :	14 – 18 cP (Brookfield 25°C)
Wydajność orientacyjna :	8 - 9 m ² /l

Warunki aplikacji :

Metody nakładania : pędzel, wałek,

Zalecana ilość warstw : 1-3

Zalecane rozcieńczalniki : woda pitna lub destylowana

Podkład: surowe tynki można gruntować farbą **CEKRYL W** rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 1.

Przygotowanie powierzchni do malowania :

Stare tynki można malować po uprzednim usunięciu skredowanych i złuszczonych powłok. Należy usunąć pył, kurz, zmyć ewentualne zanieczyszczenia. Powłoki farb klejowych dokładnie usunąć brud zmyć wodą.

Aplikacja :

- przed użyciem farbę dobrze wymieszać (można mieszać także wysokoobrotowym mieszadłem mechanicznym, np.: wiertarką)
- niedopuszczalne jest mieszanie **CEKRYL W** z farbami kredowymi, suchymi pigmentami, farbami emulsyjnymi (nie akrylowymi) lub rozpuszczalnikowymi a także rozpuszczalnikami organicznymi.
- malować w temperaturze powyżej 5°C. Malować na podłożu suchym.
- czas wstępnego schnięcia w temperaturze 20°C wynosi ok. 2-3 godz. W temperaturze niższej czas się wydłuża.
- kolejne warstwy nanosi się po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej, minimum po ok. 24 godz.
- kolorować **CEKRYL W** przy użyciu past przeznaczonych do kolorowania farb emulsyjnych.

Zalecenia BHP i P.Poż :

CEKRYL W jest bezpieczny w użyciu, niepalny.

Magazynowanie:

Wyrób należy magazynować i składać w pomieszczeniach suchych, w temp. 5-35°C, w opakowaniach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz na przemrożenie.

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Norma wyrobu: PN-C-81914:1998

Transport:

Wyrób bezpieczny. Przewozić zgodnie z ogólnymi warunkami transportu.

Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

Opakowania:

3l, 5l, 10l lub wg indywidualnych uzgodnień.

<http://www.cedar.com.pl>

Dane w niniejszej ulotce zostały napisane na podstawie wyników testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle określonych warunkach. Nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, czy określony produkt ma zastosowanie do jego celów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa niezależnie od tego czy są one wskazane w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.