

Mipa P80 jest 2K wysokojakościową szpachlówką wypełniającą na bazie poliestrowej o aluminiowej pigmentacji, z przyczepnością do żelaza, stali, aluminium, cynku i TWS. P80 jest łatwa w zastosowaniu, już po krótkim czasie można ją szlifować bezpyłowo. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność. Dodatkową zaletą jest bezproblemowa aplikacja na powierzchniach pionowych. Szpachlówka jest odporna na działanie benzyny, ropy i rozcieńczonych kwasów.

Odcień	szarosrebrny gruby metalik		
Proporcje mieszania	100 : 2		
Utwardzacze	Mipa Utwardzacz P		
Rozcieńczalniki			
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C			
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym			
Pompa lakiernicza airless			
Czas przydatności do użycia	4 – 6 minut		
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu			
Czas wietrzenia			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Gotowy do zamontowania
W temp. 20°C	możliwość szlifowania po ok. 20 min.		
W temp. 60°C	możliwość szlifowania po ok. 10 min.		
Ustawa odnośnie LZO	Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/b) 250/l. Produkt zawiera maksymalnie 6g/l LZO.		

Wskazówki:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować!
Usunąć stare powłoki lakiernicze i/lub podkłady. Nie stosować na produktach termoplastycznych lub zawierających kwasy (podkłady reaktywne). Szpachlówkę dobrze wymieszać z utwardzaczem Mipa P.

Oznaczenie	Stopień palności	Ostrzeżenie
Kit szpachlowy Mipa P 80	nie dotyczy	produkt zapalny, Xn szkodliwy dla zdrowia, zawiera styren
Utwardzacz Mipa P	nie dotyczy	żrący, przenoszący ogień zawiera nadtlenek benzoilu

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.