

Mipa P 70 to wysokojakościowa, pozbawiona azbestu 2K szpachłówka wypełniająca na bazie żywicy poliestrowej z pigmentacją aluminową. Szpachłówka gwarantuje niezawodną obróbkę, bardzo dobrą przyczepność i łatwość szlifowania. Produkt przeznaczony jest do wyrównywania nierówności w żelazie, stali oraz w TWS. Dodatkową zaletą jest możliwość obróbki na powierzchniach pionowych.

Odcień	szarosrebrny metalik		
Proporcje mieszania	100 : 2		
Utwardzacze	Utwardzacz Mipa P		
Rozcieńczalniki			
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C			
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym			
Pompa lakiernicza airless			
Czas przydatności do użycia	4 – 5 minut		
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu			
Czas wietrzenia			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Gotowy do zamontowania
W temp. 20°C	możliwość szlifowania po 20 minutach		
W temp. 60°C	możliwość szlifowania po 10 minutach		
Promiennik podczerwieni			
Ustawa odnośnie LZO	Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/b) 250g/l. Produkt zawiera maksymalnie 11g/l LZO.		

Wskazówki:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować!
Usunąć stare powłoki lakiernicze i/lub podkłady. Nie stosować na produktach termoplastycznych lub zawierających kwasy (podkłady reaktywne).
Mipa P 70 Elastic należy dobrze wymieszać z utwardzaczem Mipa Härter P.

Oznaczenie

Kit szpachlowy Mipa P 70
Utwardzacz Mipa P

Stopień palności

nie dotyczy
nie dotyczy

Ostrzeżenie

produkt zapalny, Xn, zawiera styren
żrący, przenoszący ogień zawiera nadtlenek benzoilu

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.