

Mipa P 35 Elastic to elastyczna szpachłówka przeznaczona do zastosowania na elementach z tworzyw sztucznych. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością, elastycznością, szybkim czasem schnięcia. Dodatkową zaletą jest możliwość szlifowania.

Odcień	ciemnoszary (ok. RAL 7024)		
Proporcje mieszania	100 : 2		
Utwardzacze	Utwardzacz Mipa P		
Rozcieńczalniki			
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C			
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym			
Pompa lakiernicza airless			
Czas przydatności do użycia	4 – 5 minut		
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu			
Czas wietrzenia			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk
W temp. 20°C	możliwość szlifowania po 20 – 30 minutach		
W temp. 60°C			
Promiennik podczerwieni			
Ustawa odnośnie LZO	Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/b) 250g/l. Produkt zawiera maksymalnie 3g/l LZO.		

Wskazówki:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować!

Usunąć stare powłoki lakiernicze i/lub podkłady. Nie nakładać na powłokach termoplastycznych lub zawierających kwasy (podkłady reaktywne).

Mipa P 35 Elastic należy dobrze wymieszać z utwardzaczem Mipa Härter P. Nie stosować na tworzywach, których temperatura jest niższa niż 10°C.

Oznaczenie

Stopień palności

Ostrzeżenie

Kit szpachlowy Mipa P 35 Elastic

nie dotyczy

produkt zapalny, Xn szkodliwy dla zdrowia, zawiera styren

Utwardzacz Mipa P

nie dotyczy

Xi żrący, przenoszący ogień zawiera nadtlenek benzoilu

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.