

Mipa E 90 jest 2K wysokojakościową szpachlówką na bazie żywic epoksydowych bez zawartości rozcieńczalników. Nadaje się do aplikacji na żelazo, metale nieżelazne (cynk, aluminium), tworzywa sztuczne i podłoża mineralne. Mipa E90 jest wodoodporna i wykazuje doskonałą przyczepność nawet do lekko wilgotnego podłoża.

Odcień	jasnoszary		
Proporcje mieszania	2 części Mipa E 90 A : 1 część Mipa E 90 B (wagowo)		
Utwardzacze	E 90 B		
Rozcieńczalniki			
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C			
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym			
Pompa lakiernicza airless			
Czas przydatności do użycia	35-40 minut		
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu			
Czas wietrzenia			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk
W temp. 20°C	możliwość szlifowania po 3-5 h		
W temp. 60°C			

Warunki pracy z materiałem: ponad 10°C i maksymalnie 90% wilgotności powietrza

Wskazówki:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Powierzchnię przeszlifować. Mipa E 90 A i utwardzacz Mipa E 90 B przed obróbką dobrze wymieszać. Istnieje ryzyko żółknięcia pod wpływem działania promieniowania UV. Odporność na temperaturę do ok. 180 °C. Nadaje się dobrze do szpachlowania przed lakierowaniem proszkowym.

Oznaczenie	Stopień palności	Ostrzeżenie
Mipa E 90 A	nie dotyczy	Xi, drażniący, N
Mipa E 90 B	nie dotyczy	C, drażniący

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.